

POLIESTERE 50MY - AD05 - KRAFT 135gsm

Data di emissione: 25/01/2015

Revisione: 1

pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	196 gsm \pm 5%	ISO 536
Spessore totale	204 μ m \pm 7%	ISO 534

Grammatura	135 gsm \pm 7	ISO 536
Spessore	130 μ m \pm 6	ISO 534

FRONTALE

Film sintetico bianco in poliestere. Aspetto semi-opaco ad effetto cartaceo.

Grammatura	55 gsm \pm 2	ISO 536
Spessore	50 μ m \pm 2	ISO 534

Soddisfa la Norma EN71 parte 3 "Migrazione di alcuni elementi / Applicazione su giocattoli"

ADESIVO

Adesivo : acrilico permanente modificato, a base acqua, con alta adesione iniziale e finale. Bassa resistenza alla luce solare e bassa coesione.

Minima temperature di applicazione: +5°C

Temperatura d'esercizio: -40°C +150°C

Contatto con alimenti: idoneo al contatto indiretto, in conformità alla normativa FDA 175.105

Rientra nella lista di accettabilità FDA 175.105 ed è conforme alle Norme BfR XIV per il contatto con alimenti.

Soddisfa la Norma EN71 parte 3 "Migrazione di alcuni elementi / Applicazione su giocattoli"

SUPPORTO

Carta Kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

Soddisfa la Norma EN71 parte 3 "Migrazione di alcuni elementi / Applicazione su giocattoli"

APPLICAZIONI

Specialmente raccomandato per etichette di alta qualità.

Applicazioni nell'industria cosmetica, promozionale, hi-fi, del mobile, ciclomotori e veicoli, etichette decorative.

Presenta buona stabilità dimensionale e buona resistenza all'invecchiamento.

Idoneo per applicazioni esterne e superfici curve.

Ampia gamma di applicazioni che comprendono l'uso per uffici, stampanti e fotocopiatrici.

STAMPABILITÀ

Frontale: serigrafia, flexo ed offset utilizzando inchiostri specifici.

Buona compatibilità con vari sistema di stampa. Indicato anche per stampa UV.

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale auto-adesivo è garantito 3 anni dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C/+35°C
- Umidità relativa 45% - 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale

Tutti i prodotti E-DAMA sono soggetti a controlli durante la produzione al fine di garantirne la qualità.

Le informazioni riportate sono il risultato della nostra attuale conoscenza ma non costituiscono garanzia; spetta all'utilizzatore finale testare i materiali al fine di stabilirne l'effettiva conformità ad un particolare impiego. E-DAMA non è responsabile per danni maggiori rispetto al valore del materiale difettoso e per danni accidentali e conseguenti.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza preavviso e/o comunicazione

E-DAMA

via Grossa Testa, 7

I-41019 Soliera

www.e-dama.it