

VERGATA 85gsm – AD05 – KRAFT 85gsm

Data di emissione: 25/01/2015

Revisione: 1

pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	183 gsm \pm 5%	ISO 536
Spessore totale	179 μ m \pm 7%	ISO 534

FRONTALE

Carta tipo naturale, di pura cellulosa E.C.F. disponibile in due colori:

Bianco e Avorio

Grammatura	85 gsm \pm 2	ISO 536
Spessore	78 μ m \pm 2	ISO 534

Soddisfa la Norma EN71 parte 3 "Migrazione di alcuni elementi / Applicazione su giocattoli"

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo extra-permanente ad elevato tack.

Indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici come carte, cartoni, vetro e acciaio

Peel adhesion	16,5 N/inch \pm 2	FINAT1
Shear test	4 h \pm 2	FINAT8
Quick stick	14,4 N/inch \pm 4	FINAT9
Temp. di applicazione	+5°C/+40°C	
Temp. di esercizio	-15°C/+80°C	

Rientra nella lista di accettabilità FDA 175.105 ed è conforme alle Norme BfR XIV per il contatto con alimenti.

Soddisfa la Norma EN71 parte 3 "Migrazione di alcuni elementi / Applicazione su giocattoli"

SUPPORTO

Carta Kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

Grammatura	85 gsm \pm 3	ISO 536
Spessore	87 μ m \pm 5	ISO 534

Soddisfa la Norma EN71 parte 3 "Migrazione di alcuni elementi / Applicazione su giocattoli"

APPLICAZIONI

Etichette di alta qualità con alta definizione di stampa. Etichettatura promozionale per confezioni alimentari, etichette vino.

STAMPABILITÀ

Frontale: buoni risultati con i principali metodi di stampa. Indicato per stampa laser, ink-jet.

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale auto-adesivo è garantito 3 anni dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C/+35°C
- Umidità relativa 45% - 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale